

THIS IS AIR_



COLORED BODY
PORCELAIN TILE

AIR

4

COLORI
COLORS



GHIACCIO
FANGO
FUMO
GRAFITE

2
FORMATO 60,4x60,4
SIZE 24"x24"
FORMATO 30x60,4
SIZE 12"x24"

14
GRAFICHE PER COLORE 60,4x60,4
FACES FOR EACH COLOR 24"x24"

28
GRAFICHE PER COLORE 30x60,4
FACES FOR EACH COLOR 12"x24"



9

8,2

MM DI
SPESSORE
THICKNESS

IN &
OUT



COLLI U.S.A.
Via Monte Mongigatto, 24 int. 4
41042 Fiorano Modenese MO
Italy
Tel. +39 0536 839311 - Fax. +39 0536 920039
info@colli.it - usa.colli.it

LOGISTICA
Via Romano, 2
41043 Casinalbo MO
Italy

THIS IS AIR_

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO _ SUPERFICIE NATURALE - COLORED BODY PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE



4201429 GHIACCIO 60,4x60,4 - 24"x24" R10
4201433 GHIACCIO OUT 60,4x60,4 - 24"x24" R11



4201425 GHIACCIO R10
30x60,4 - 12"x24"



4201431 FUMO 60,4x60,4 - 24"x24" R10
4201435 FUMO OUT 60,4x60,4 - 24"x24" R11



4201427 FUMO R10
30x60,4 - 12"x24"



4201430 FANGO 60,4x60,4 - 24"x24" R10
4201434 FANGO OUT 60,4x60,4 - 24"x24" R11



4201426 FANGO R10
30x60,4 - 12"x24"



4201432 GRAFITE 60,4x60,4 - 24"x24" R10
4201436 GRAFITE OUT 60,4x60,4 - 24"x24" R11



4201428 GRAFITE R10
30x60,4 - 12"x24"

PACKING




60,4x60,4 pcs/box 4 _ mq./box 1,46 _ kg./box 24,80 _ box/pal 32 _ mq./pal 46,72 _ kg./pal 793,60 _ SP.9,0
30x60,4 pcs/box 8 _ mq./box 1,45 _ kg./box 23,49 _ box/pal 40 _ mq./pal 58,00 _ kg./pal 939,60 _ SP.8,2

TECHNICAL FEATURES UGL GROUP

EN 14411: 2016 ANNEX G; EN13006: 2016 ANNEX G

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------|--|---|
| ISO 10545/2 | DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza length and width | $\pm 0,6\%$ (MAX ± 20 mm) | ISO 10545/4 | modulo di rottura modulus of rupture | ≥ 35 N/ mm ² |
| | rettilinearità dei lati sides' straightness | $\pm 0,5\%$ (MAX ± 15 mm) | ISO 10545/7 | resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance | ≤ 175 mm ³ |
| | ortogonalità dei lati rectangularity | $\pm 0,5\%$ (MAX ± 20 mm) | ISO 10545/8 | coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal - expansion | $\alpha_1 = 6,6 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ |
| | planarità flatness | $\pm 0,5\%$ (MAX ± 20 mm) | ISO 10545/9 | resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance | resiste resists |
| | spessore thickness | $\pm 5\%$ (MAX $\pm 0,5$ mm) | ISO 10545/13 | resistenza all'attacco chimico chemical resistance | A |
| ISO 10545/3 | assorbimento d'acqua water absorption | $E_b \leq 0,5\%$ | ISO 10545/13 | resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione resistance to low concentration acids and basis | LA |
| ISO 10545/4 | sforzo di rottura breaking strength | ≥ 1300 SE SPESS $\geq 7,5$ N/mm | ISO 10545/12 | resistenza al gelo frost resistance | resiste resists |



SP.8,2
BATTISCOPA 7x60,4- SKIRTING 3"x24"
PCS/BOX 16



GRADONE "L" 30x60,4 - "L" STEP 12"x24"
PCS/BOX 2

COLLI U.S.A._COLLECTIONS

EFFETTO CEMENTO SFUMATO CHE
SI ESPRIME IN UNO STILE CONTEMPORANEO,
SEMPLICE E SENZA TEMPO.

A SHADED CEMENT EFFECT IN A
CONTEMPORARY STYLE, SIMPLE AND TIMELESS.

AIR

INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL
RESIDENTIAL

